## Neoprene (CR)



Température: -20°C à

+85°C

Caoutchouc neoprène est convenable pour la résistance à l'ozone, la chaleur ou le froid, ainsi que pour les huiles. Deux faces lisses.

Dureté: 65 °Shore +/-5
Densité: 1,5 g/cm³

Résistance à la traction: 4 MpaAllongement à la rupture: 250 %

## **Applications**

pour des joints plats ou dans les atelier et garages

Ref	Epaisseur	Largeur	Longueur
	(mm)	(m)	(m)
RPNEO0100	1	1,40	10,00
RPNEO0200	2	1,40	10,00
RPNEO0300	3	1,40	10,00
RPNEO0400	4	1,40	10,00
RPNEO0500	5	1,40	10,00
RPNEO0600	6	1,40	10,00
RPNEO0800	8	1,40	5,00
RPNEO1000	10	1,40	5,00
RPNEO1500	15	1,40	5,00

Product ID: 31030

**URL source:** http://articom.be/fr/products/30000/31000/neopreen-cr-0